

# ZWEDSRABAT

## VERWERKINGSVOORSCHRIFT

Black  
Painted

Voor de correcte verwerking, opslag en onderhoud van zwart gelakt Zweeds rabat dient men de hier onder beschreven richtlijnen in acht te nemen.

### 1. VENTILATIE

Zorg alvorens montage voor voldoende ventilatie. de ventilatie-ruimte achter het hout moet minimaal 28mm zijn. Houd aan zowel boven- als onderzijde tenminste 200mm<sup>2</sup> per 1m<sup>2</sup> gevelbekleding open t.b.v. ventilatie.

### 2. REGELWERK

Minimale afmeting van regelwerk: 28x45.

Afstand tussen de regels dient tussen 40cm en 60cm hart-op-hart te zijn. Hanteer op zon/zuidzijden van gevels te allen tijde maximaal 40cm.

### 3. BEVESTIGINGS MATERIAAL

Doordat het hout zwart gelakt is, absorbeert het meer warmte en heeft het daarmee een grotere werking t.o.v. niet zwart gelakt hout.

Gebruik daarom (bol/lenskop) schroeven/ring- nagels van tenminste 2 keer zo lang als de dikte van het te bevestigen deel (hanteer bij gebruik van nagels 2,5 keer de dikte).

Tip: Gebruik zwart bevestigings- materiaal voor een perfect eindresultaat!

### 4. MONTAGE

Bevestig het Zweeds rabat per steunpunt met één schroef/ringnagel 30mm uit de onderzijde. Zie afb. hieronder. Op de kopske kant 50mm uit de kant aanhouden om kans op kopscheuren te minimaliseren.

I.v.m. krimp en uitzet: 2-3mm speelruimte tussen de delen aanhouden.

Monteer altijd v.a. 30cm boven het maaiveld.

### 5. OPSLAG / TRANSPORT

Opslag dient te geschieden in een droge, stof-vrije ruimte. Voorkom bloedstelling aan direct zonlicht en sluit de kans op vocht ontwikkeling in de pakken hout uit; zorg hierbij uiteraard wel voor voldoende ventilatie. Deze richtlijnen dienen ook op de bouwplaats gewaarborgt te worden; zorg hierbij dat het hout binnen afzienbare tijd verwerkt wordt.

Het hout is tussenlaags voorzien van plastic folie ter voorkoming van het aan elkaar kleven van de delen. Bij overstapelen dient dit plastic dan ook tussenlaags aangebracht te worden.

Uitsluitend liggend vervoeren/opslaan.

### 6. ONDERHOUD

Om gezaagde- kopske kanten en eventuele beschadigingen / slijtageplekken na te behandelen, zijn diverse geschikte middelen op de markt; Kies bij voorkeur voor een zwarte verf/beits met matte afwerking.

Raadpleeg het "Zweeds rabat onderhoudsvoorschrift" voor uitgebreide info/richtlijnen m.b.t. onderhoud van het verfsysteem.

Voor meer informatie omtrent verwerking van gevelhout willen wij u verwijzen naar de Houtwijzer "Gevelbekleding van massief hout" van Centrum Hout ([www.centrum-hout.nl](http://www.centrum-hout.nl))

Eventuele kosten van inspectie of herstel van schade, welke het gevolg zijn van een onjuiste behandeling en niet opvolgen van de geldende voorschriften, zullen worden verhaald op de veroorzaker. Het negeren van de geldende voorschriften ten aanzien van verwerking, opslag/transport en onderhoud maakt dat elke garantie en aansprakelijkheid komt te vervallen. Waarborg de levensduur van het hout en tref de maatregelen welke nodig zijn om de kwaliteit te waarborgen.



**HOUTCENTRE DE BRUIN**

Hendrik ter Kullestraat 176A

7647 SK Enschede

Telefoon 053 - 4352843

Fax 053 - 4331765

Email: [info@houtcentre-debruin.nl](mailto:info@houtcentre-debruin.nl)